

成形材料試験成績表

平成 29年 1月度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町江中7-16



キャップ用

成形材料名 低密度ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg / m ³	910以上930未満	925
メルトフローレート	JIS K 7210	g / 10min	6.0以上25.0未満	21.0
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	7.84以上	10.20
デュロメーターD硬さ	JIS K 7215	H _D D	35以上	50
ビカット軟化点	JIS K 7206	℃	75以上	92
備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。				