

## 鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

平成27年 6月度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町江中7-16



項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 mm									圧縮強さ N			開孔率 %	
		a			b			d			JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
		JIS 規格値	測定値 最大 最小		JIS 規格値	測定値 最大 最小		JIS 許容差	測定値 最大 最小			最大	最小		
20-3.2	良	7.0以上	8.2	8.1	2.0以上	2.5	2.5	±1.0	19.6	19.5	35以上	212	198	30以上	42
20-4	良		8.2	8.2		2.6	2.5		19.7	19.5	40以上	217	195		42
●25-2.9	良		8.1	8.1		2.6	2.6		24.3	24.2	◆35以上	137	126		38
25-3.2	良		8.1	8.1		2.6	2.5		24.3	24.1	35以上	134	123		38
25-4	良		8.1	8.0		2.6	2.6		24.4	24.3	40以上	138	125		38
25-5	良		8.0	8.0		2.5	2.5		24.3	24.1	49以上	133	120		38
25-6/D6	良		8.1	8.1		2.5	2.4		24.2	24.1	54以上	135	121		36
●30-2.9	良		8.1	8.0		2.7	2.6		29.9	29.8	◆35以上	132	126		39
30-3.2	良		8.2	8.1		2.6	2.6		29.9	29.7	35以上	136	122		39
30-4	良		8.2	8.1		2.7	2.7		30.0	29.9	40以上	137	125		38
30-5	良		8.1	8.1		2.7	2.6		29.8	29.8	49以上	135	126		37
30-6/D6	良		8.2	8.2		2.7	2.6		29.9	29.8	54以上	133	124		36
35-3.2	良		8.1	8.1		2.9	2.7		34.4	34.3	35以上	134	126		48
35-4	良		8.2	8.1		2.8	2.8		34.4	34.3	40以上	137	124		48
35-5	良		8.1	8.0		2.8	2.7		34.3	34.2	49以上	135	122		46
35-6/D6	良		8.1	8.1		2.8	2.7		34.4	34.3	54以上	138	126		46
※35-D10	良		9.1	9.0		2.9	2.8		34.7	34.6	59以上	186	174		34
40-3.2	良	8.0以上	9.1	9.1	2.5以上	3.1	3.0	±2.0	39.6	39.4	35以上	156	144	35以上	47
40-4	良		9.1	9.0		3.1	3.0		39.5	39.5	40以上	154	141		47
40-5	良		9.1	9.1		3.1	3.0		39.4	39.4	49以上	155	142		46
40-6/D6	良		9.1	9.0		3.0	3.0		39.5	39.4	54以上	158	145		45
40-D10	良		10.1	10.0		3.1	3.0		39.6	39.4	59以上	237	226		43
40-D13	良		10.1	10.1		3.2	3.1		39.6	39.5	79以上	234	223		41
45-3.2	良		10.1	10.0		3.5	3.4		45.1	45.0	35以上	176	153		48
45-4	良		10.1	10.0		3.6	3.5		45.1	45.0	40以上	171	155		48
45-5	良		10.0	10.0		3.5	3.4		45.0	44.9	49以上	175	156		47
45-6/D6	良		10.0	10.0		3.5	3.4		45.1	45.1	54以上	173	158		47
※45-D10	良		14.0	13.9		4.3	4.2		44.8	44.7	59以上	230	217		46
※45-D13	良		13.9	13.8		4.3	4.3		44.9	44.7	79以上	234	220		46
50-3.2	良		10.1	10.1		4.0	3.9		49.5	49.4	35以上	185	172		49
50-4	良		10.2	10.1		3.9	3.9		49.5	49.3	40以上	187	176		49
50-5	良		10.1	10.0		4.0	4.0		49.4	49.3	49以上	184	173		49
50-6/D6	良		10.1	10.0		4.0	3.9		49.4	49.4	54以上	188	174		49
50-D10	良		12.1	12.0		3.9	3.9		49.3	49.1	59以上	289	271		46
50-D13	良		12.0	12.0		4.0	3.9		49.3	49.2	79以上	285	268		44
※50-D16	良		17.9	17.8		4.6	4.5		49.7	49.5	98以上	322	307		43
※50-D19	良		18.0	17.9		4.7	4.5		49.8	49.6	118以上	326	303		43
55-3.2	良		11.9	11.8		4.0	3.8		54.7	54.7	35以上	318	304		44
55-4	良		12.0	11.9		4.0	3.9		54.8	54.6	40以上	321	305		44
55-5	良		11.8	11.7		4.0	3.8		54.6	54.4	49以上	317	302		44
55-D6	良		11.9	11.7		3.9	3.9		54.7	54.5	54以上	315	304		44
55-D10	良		13.3	13.2		4.4	4.3		54.5	54.4	59以上	443	431		50
55-D13	良		13.3	13.3		4.4	4.3		54.5	54.3	79以上	447	435		49





