

成形材料試験成績表

令和 2年12月度

殿

キャップ用

株式会社 日栄商事



岐阜県羽島市江吉良町江中7-16

成形材料名 低密度ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	910以上930未満	924
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	6.0以上25.0未満	21.1
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	7.84以上	10.32
デュロメーターD硬さ	JIS K 7215	H _D D	35以上	51
ビカット軟化点	JIS K 7206	°C	75以上	93

備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。