

成形材料試験成績表

令和 4年 2月度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町江中7-16



成形材料名 ポリプロピレン

| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | 規格値 | 試験値 |
|----------------------------|------------|--------------------|---------|-------|
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min | 8.0以上 | 9.5 |
| 引張降伏強さ | JIS K 7161 | MP a | 22.56以上 | 29.40 |
| アイゾット衝撃値 | JIS K 7110 | k J/m ² | 2.94以上 | 10.00 |
| ビカット軟化点 | JIS K 7206 | °C | 125以上 | 151 |
| 備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。 | | | | |