

成形材料試験成績表

令和 7 年 9 月度

殿

株式会社 日栄商事
岐阜県羽島市江吉良町江中7-16



成形材料名 ポリプロピレン

試 験 項 目	試 験 方 法	単 位	規 格 値	試 験 値
メルトフローレート	JIS K 7210	g /10min	8.0以上	9.1
引 張 降 伏 強 さ	JIS K 7161	M P a	22.56以上	29.90
アイゾット衝撃値	JIS K 7110	k J /m ²	2.94以上	9.60
ビカット軟化点	JIS K 7206	℃	125以上	152
備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。				