

成形材料試験成績表

令和 7 年 1 0 月 度

殿

株式会社 日栄商事  
岐阜県羽島市江吉良町江中7-16



成形材料名 ポリプロピレン

| 試 験 項 目                    | 試 験 方 法    | 単 位                 | 規 格 値   | 試 験 値 |
|----------------------------|------------|---------------------|---------|-------|
| メルトフローレート                  | JIS K 7210 | g /10min            | 8.0以上   | 9.3   |
| 引 張 降 伏 強 さ                | JIS K 7161 | M P a               | 22.56以上 | 29.70 |
| アイゾット衝撃値                   | JIS K 7110 | k J /m <sup>2</sup> | 2.94以上  | 9.70  |
| ビカット軟化点                    | JIS K 7206 | ℃                   | 125以上   | 152   |
| 備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。 |            |                     |         |       |